

Produktdatenblatt

CASUBLANCA DEEP PLUS - Tiefgrund

Produktbeschreibung

CASUBLANCA DEEP PLUS ist ein lösemittelfreier, diffusionsfähiger, kapillargängiger Putzverfestiger ohne Zusatz von Konservierungsmitteln für kritische Untergründe wie sandende, poröse oder stark saugende Putze sowie Gips und Gipskartomplatten und alte, kreibende Anstriche von Dispersionsfarben, Grundiermittel für schwere Tapeten und Verbundplatten, auch für schlecht Belüftete Räume geeignet.

> Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	bläulich-transparent
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Basis	Reinacrvlat-Hydrosol
Auftrag	Streichen, Rollen oder Spritzen
Verbrauch	Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Verdünnung	Gebrauchsfertig.
Airless-Spritzen	Düse 0,007-0,009 inch = 0,18-0,23 mm Spritzwinkel: 50°
Trocknung	Bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Std. überstreichbar. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	5l und 10l- Kanister
Lagerfähigkeit	CASUBLANCA DEEP PLUS sollte bei kühler, frostfreier und trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde innerhalb von 12 Monaten ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) verarbeitet werden.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt. GISCODE BSW 10 EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

> CASUBLANCA DEEP PLUS

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 9382 60653
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
www.casea-gips.de

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe

Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sowie der BFS sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Ideal geeignet zum Grundieren schwach kreidender Untergründe sowie maschinell geschliffenen Untergründen.

Bei Sandenden oder stark saugenden Untergründe ist eine Grundierung mit **CASUBLANCA DEEP Plus** erforderlich.

Verarbeitung und Verarbeitungszeit

CASUBLANCA DEEP PLUS kann mit Rolle, Pinsel und Airless-Gerät verarbeitet werden. In den meisten Fällen genügt ein einmaliger Anstrich. Verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren und unverdünnt verwenden.

Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C.

Besonders zu beachten

- Bei der Verarbeitung müssen Haut und Augen geschützt sein. Nach einem Augenkontakt sollte das Auge unter fließendem Wasser gründlich und ausreichend lang ausgespült werden. Bei merklicher Nachwirkung einen Augenarzt aufsuchen.
- keine Fremdstoffe beimischen
- nicht unter +5°C verarbeiten, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen.
- bei der Verarbeitung die allgemein anerkannten RePLUSn der Technik beachten.
- Beim Airless-Spritzen Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.
- Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Nicht in die Hände von Kindern PLUSangen lassen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich PLUSangen lassen.
- Hinweis zur Entsorgung: Die Entsorgung ist gemäß den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen durchzuführen. Restmengen können in vollständig eingetrocknetem Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Größere Mengen zweckmäßig mit Zement oder Gips verfestigen und in gleicher Weise entsorgen; evtl. örtliche RePLUSungen beachten. Die Leergebinde sollten über entsprechende Sammelstellen der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Die grundierten Bauteile und Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.
- Reinigung der Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser.
- Kein Zusatz von Konservierungsmittel bei der Herstellung des Produktes.
- Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL- Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“: Acrylat –Dispersion, Wasser, Entschäumer, Casul
- GISCODE BSW 10: veraltet M-GF 01