

PRODUKTDATENBLATT



Delignit®- BFU-BU 100

Hochwertiges Buchen-Multiplex für die Bauindustrie, entsprechend DIN EN 13986 entsprechend der technischen Klasse EN 636-2 S zur Verwendung in Nutzungsklasse II nach DIN EN 1995-1-1:2004.

Bauaufsichtliche Zulassung:

Bau-Furniersperrholz nach EN 636-2 für die Verwendung als tragender Baustoff im Innenbereich gem. **CE 0765-CPR-0415 Blomberger Holzindustrie GmbH, EN 13986, EN 636-2 E05-2020** Delignit-Sperrholz BFU 100 nach DIN EN 13986 entsprechend der technischen Klasse EN 636-2 S zur Verwendung in Nutzungsklasse II nach DIN EN 1995-1-1:2004, hergestellt von der Blomberger Holzindustrie GmbH.

Leistungserklärung mit charakteristischen Werte nach EN 12369-2 ermittelt.

- Verleimung:** BFU 100 nach DIN 68705, Teil 5; Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020, Auf Wunsch: Pilzschutzimprägnierung mit Holzschutzmittel WOLSIT F15T für Außenanwendung gemäß DIN 68800, Teil 2
- Abmessungen:** 2.150 x 1.220 mm; 2.500 x 1.500 mm oder 1.500 x 2.500 mm
Faserrichtung des Deckfurnieres in Richtung des zuerst genannten Maßes, Sondermaße bei größeren Liefermengen möglich
- Dicken:** ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80 mm, Andere Dicken auf Anfrage
- Beschichtung:** Nach Kundenwunsch
- Decklagen:** Buchen-Schäl furniere, Qualität II/III, ungeschliffen, Furnierlagendicke vor dem Verpressen ca. 2,2 bis 2,5 mm
- Innenlagen:** Buchen-Schäl furniere, gelegt, Furnierlagendicke vor dem Verpressen ca. 2,2 bis 2,5 mm
- Aufbau:** Entsprechend den für die einzelnen Klassen geforderten technischen Daten (siehe Informationsschrift „Delignit®-Bau-Furniersperrholz aus Buche“)
- Kanten:** Sägeschnitt bzw. nach Kundenwunsch
- Rohdichte:** ca. 750 kg/m³
- Gütesicherheit:** Qualität, Toleranzen und technische Daten auf der Basis DIN 68705. Die Platten sind koch- und wetterfest verleimt. Bei Einsatz im Außenbereich keine Gewährleistung für Risse, Haarrisse, naturgemäße Holzverfärbungen, Quellung und Ebenheit.
- Service:** Bearbeitung nach Ihren Wünschen, mit/ohne Oberflächenbeschichtung, auf Wunsch Montageleistungen.

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GMBH

32817 Blomberg – Deutschland – Postfach 11 53 – Tel.: +49 (0) 5235 / 966-0 – Fax: +49 (0) 5235 / 966-351

w w w . d e l i g n i t . c o m

Stand: 04/2023