

ASO[®]-Antislid

Antirutsch-Granulat



Artikelnummer	Lieferform	Farbe	Einheiten / Palette	Stück/Umverpackung
20641 1001	5 kg, Eimer	transparent/matt	60,000	1,000

Einsatzgebiete

- für rutschhemmende Beschichtungen / Versiegelungen
- für Garagen und Industrieböden
- für innen und außen

Produkteigenschaften

- runde Glasperlen
- hohe rutschhemmende Anpassungsfähigkeit

Vorteile

- dauerhafte Wirkung
- leichte Verarbeitung

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	gebrauchsfertig
Materialbasis	rundes Glasgranulat
Konsistenz	rieselfähiger Feststoff
Schüttdichte	ca. 1,35 g/cm ³
Körnung min/max	> 90,00 - 150,00 µm

Verarbeitung

Verbrauch	Die Zugabemenge beträgt ca. 8 % bis 10 % (Gewichtsanteil) in vorgemischte, niedrig viskose Beschichtungs-/Versiegelungssysteme.
-----------	---

Untergrund vorbereiten

Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach dem Technischen Merkblatt des Kombinationproduktes.

ASO[®]-Antislide

Anwendung

Verarbeitung

1. ASO[®]-Antislide in die fertig angemischte Beschichtung / Versiegelung (gemäß dem aktuellen Technischen Merkblatt des Produktes) zugeben. Je nach geforderter Rutschhemmung ca. 8–10 Gew.-% der Beschichtung / Versiegelung.
2. Nach der Zugabe von ASO[®]-Antislide die fertige Materialmischung erneut intensiv durchmischen.
3. Bei größeren Materialmengen während des Verarbeitungsprozesses die Materialmischung periodisch aufrühren, um ein Absetzen des ASO[®]-Antislide-Granulates zu verhindern.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl und trocken. Mind. 36 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Hinweise

- Nicht mehr als 170 g pro m² der Versiegelungsschicht auftragen.
- Die technischen Merkblätter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
- Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung durch den Technischen Service der SCHOMBURG GmbH erfolgen.

Einschlägige Regelwerke

Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlägigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind zu beachten.

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfalls sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.