

# ASOCRET-BM

Bohrloch- und Hohlraum-Verfüllmörtel



Artikelnummer	Lieferform	Farbe	Einheiten / Palette	Stück/Umverpackung
205518001	25 kg, Sack	grau	42,000	1,000

## Einsatzgebiete

- zum Verfüllen von Hohlräumen im Mauerwerk
- zum Verfüllen von Bohrlöchern
- für innen und außen

## Produkteigenschaften

mineralischer Werk trockenmörtel

## Vorteile

- härtet schwindfrei aus
- hohe Fließfähigkeit
- hoch kapillar saugfähig

## ASOCRET-BM

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	1K-System
Materialbasis	Werkrockenmörtel
Konsistenz	fließfähiger Mörtel
Körnung max	< 0,5 mm
Frishmörtelrohddichte	ca. 2 kg/dm <sup>3</sup>
Auslaufmaß	ca. 30 cm
Druckfestigkeit (28 Tage)	ca. 15 N/mm <sup>2</sup>
Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1	A1

#### Anmischen

Mischzeit	ca. 3 Minuten
Wassergabe	von 7,5 l bis 8 l pro 25 kg
Ergiebigkeit, Liter	ca. 16,5 l pro 25 kg

#### Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur	ca. 5 - 30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Aushärtungsfortschritt pro 24 Std.	min. 1 mm
Verbrauch je Liter - Hohlraum	ca. 1,4 kg/l

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Rührwerk (ca. 500–700 U/min)
- geeignetes Rührpaddel
- elektro-pneumatisches Bohrgerät
- Injektionspacker
- geeignete Injektionsanlage
- Fußhebelpresse
- Kolbenpumpe

### Untergrund vorbereiten

#### Details vorbereiten

Vorhandene Bohrlöcher vom Bohrmehl befreien.

### Anwendung

#### Anmischen

1. ASOCRET-BM mit von 7,5 l bis 8 l pro 25 kg sauberem Wasser in einen Mischeimer geben und mit einem Rührgerät klumpenfrei anmischen.
2. Die Mischzeit beträgt ca. 3 Minuten.

#### Reparatur von Hohlräumen

ASOCRET-BM über die fachgerecht angelegten Bohrlöcher drucklos oder im Druckverfahren über spezielle Packer ins Mauerwerk einbringen.

### Lagerbedingungen

#### Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

### Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASOCRET-BM schützen!
- Gips- und lehmhaltiges sowie Porenbeton-Mauerwerk ist zur Injektage nicht geeignet.

## **ASOCRET-BM**

**Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!**

GISCODE: ZP1

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.