

# ASODUR®-V2370

Dichtschutz-Beschichtung



Artikelnummer	Lieferform	Farbe	Einheiten / Palette	Stück/Umverpackung
206441003	15 kg, Kombigebinde	≈ RAL 7032, kieselgrau	42	1
206441001	15 kg, Kombigebinde	rot	42	1
206441002	15 kg, Kombigebinde	schwarz	42	1

## Einsatzgebiete / Oberflächenschutz

- als Oberflächenschutz in Kläranlagen, Abwasserrohren, Stahlspundwände und Faultürmen mit mineralischen Untergründen
- als Oberflächenschutz auf mineralischen und reaktionsharzgebundenen Untergründen
- für Stahluntergründe geeignet
- für Bereiche der Expositionsklasse XWW4 nach DIN 19573
- für innen und außen

## Produkteigenschaften

- zweikomponentig
- lösungsmittelfrei
- witterungsbeständig
- hohe Chemikalienbeständigkeit
- wasser-, abwasser- und seewasserbeständig
- elastifizierend
- hohe Beständigkeit gegen Schwefelsäure (pH 0-1)

## Vorteile

- einsetzbar auf vertikalen Flächen
- pigmentiert
- spritzbar
- streustromisolierend

## ASODUR®-V2370

### **vorhandene Prüfzeugnisse**

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung gemäß DIN EN 1504-2

### **Technische Daten**

#### Materialeigenschaften

Produktkomponenten	2K-System
Materialbasis	Epoxidharz
Dichte, verarbeitungsfertiges Produkt (ISO 1183-1)	ca. 1,37 g/cm <sup>3</sup>
Shore-A Härte (DIN ISO 7619)	ca. 80
Viskosität A-Komponente (DIN EN ISO 2884-1)	5.250 - 7.880 mPas (+ 23 °C / 50 % relative Feuchtigkeit)
Viskosität B-Komponente (DIN EN ISO 2884-1)	110 - 160 mPas (+ 23 °C / 50 % relative Feuchtigkeit)

#### Anmischen

Mischungsverhältnis, Komponente A	7 Gewichtsanteile
Mischungsverhältnis, Komponente B	1 Gewichtsanteile
Mischzeit	ca. 3 Minuten

#### Verarbeitung

Untergrundtemperatur	ca. 10 - 30 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit	80 %
Mindest-Reaktionstemperatur	min. 10 °C
Mischtechnik, Maschinen, Werkzeuge	Bohrmaschine mit Rührwerk
Überarbeitbar und Begehbar nach	min. 6 - 8 Stunden, max. 12 Stunden bei + 30 °C min. 12 - 16 Stunden, max. 24 Stunden bei + 20 °C min. 24 - 36 Stunden, max. 48 Stunden bei + 10 °C
Verbrauch (nicht saugende Untergründe)	250 - 400 g/m <sup>2</sup> je Lage
Verbrauch (saugende Untergründe)	400 - 500 g/m <sup>2</sup> je Lage
Verarbeitungszeit	22 - 28 Minuten (+ 30 °C) 45 - 55 Minuten (+ 20 °C) 90 - 110 Minuten (+ 10 °C)
Verarbeitungstemperatur	ca. 10 - 30 °C
Durchhärtungszeit / volle Belastbarkeit	3 Tage (+ 30 °C) 7 Tage (+ 20 °C) 10 Tage (+ 10 °C)

### **Verarbeitungstechnik**

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Nylon-Fellrolle (6mm) mit texturiertem Polyamid-Überzug
- Rührwerk
- Rondenkorb
- PSA
- Airless-Spritzmaschine

#### Handverarbeitung

- streichbar mit Nylon-Fellrolle
- verteiltbar mit Nylon-Fellrolle

#### Maschinenvverarbeitung

ASODUR®-V2370 ist mit Maschinen verarbeitbar. Für genaue Angaben siehe Technische Zusatzinformation Nr. 43.

## **ASODUR®-V2370**

### **Untergrund vorbereiten**

#### Anforderung an den Untergrund

1. trocken (Restfeuchte ≤ 6 CM-%)
2. tragfähig
3. fest
4. griffig
5. staubfrei
6. geschützt vor rückseitiger Feuchtigkeitseinwirkung
7. frei von haftungsmindernden Stoffen
8. offenporig nach mechanischer Untergrundvorbereitung
9. Eisen- und Stahlflächen sind durch Entrostung entsprechend Normreinheitsgrad Sa 2,5 gemäß DIN 55982

#### Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitungen sind unter Beachtung der DIN EN 14879-1:2005, 4.2 ff. auszuführen.

#### Fläche vorbereiten

1. Mineralische Untergründe mit ASODUR-SG3-thix kreuzweise im Rollverfahren vorbehandeln
2. Metallische Untergründe können direkt mit ASODUR-V2370 beschichtet werden.

### **Anwendung**

#### Anmischen

1. Beim Mischvorgang sollte die (ideale) Materialtemperatur +15 °C betragen.
2. Das Harz im Originalgebinde homogen aufmischen.
3. Den Härter ins Harz geben.
4. Das Harz muss restlos aus dem Behälter laufen.
5. Mit dem Rührgerät gründlich bis zur homogenen Konsistenz vermischen.
6. Der Härter muss gleichmäßig verteilt sein.
7. Die Mischzeit beträgt ca. 3 Minuten.
8. Die Masse in einen sauberen Eimer umtopfen.
9. Nochmals sorgfältig umrühren.

#### Verarbeitung auf mineralischen Untergründen

1. Mit ASODUR®-SG3-thix im Kreuzgang den vorbereiteten Untergrund grundieren.
2. Nach Erhärtung der Grundierung kann ASODUR®-V2370 appliziert werden.
3. Mit der Fellrolle gleichmäßig im Kreuzgang auf der Fläche verteilen und egalisieren.
4. Bei Bedarf die zweite Lage innerhalb der Überarbeitungszeit applizieren.

#### Verarbeitung auf Metalluntergründen

1. ASODUR®-V2370 wird in 2 Arbeitsgängen aufgetragen. Die erste Lage dient als Grundierung.
2. Zur besseren Kontrolle empfehlen wir die Lage in Wechselfarbe zu applizieren.
3. Mit der Fellrolle auf der Fläche verteilen.
4. Mit der Fellrolle gleichmäßig im Kreuzgang egalisieren.
5. Die zweite Lage erfolgt innerhalb der entsprechenden Überarbeitungszeit nach Temperatur.

#### Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit geeignetem Lösemittel reinigen.

### **Lagerbedingungen**

#### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken. Bei min. 10 - 30 °C für 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

## ASODUR®-V2370

### Hinweise

- Angegebene Verbrauchsmengen sind rechnerisch ermittelte Werte ohne Zuschläge für Oberflächenrauheit und -saugfähigkeit, Niveaualage und Restmaterial im Gebinde. Wir empfehlen immer einen kalkulatorischen Sicherheitsaufschlag von 10 % auf die errechneten Verbrauchsmengen.
- Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit. Niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit. Der Materialverbrauch erhöht sich ebenfalls bei niedrigen Temperaturen.
- Die Haftung der einzelnen Schichten aufeinander kann durch Einwirkung von Feuchtigkeit und Verunreinigung zwischen den einzelnen Arbeitsgängen stark gestört werden. Beschichtungsarbeiten bedingen eine Untergrundtemperatur von min. 3 °C über der Taupunkt-Temperatur.
- Tritt zwischen den einzelnen Arbeitsgängen eine längere Wartezeit ein oder sollen mit Flüssigkunstharzen bereits behandelte Flächen nach einem längeren Zeitraum erneut beschichtet werden, so ist die alte Oberfläche gut zu reinigen und gründlich anzuschleifen. Danach ist eine vollständige, poröse Neubeschichtung vorzunehmen.
- Während der Trocknungs- und Erhärtungsphase für gute Belüftung sorgen.
- Oberflächen-Schutzsysteme müssen nach ihrer Applikation für ca. 6 - 36 Stunden vor Feuchtigkeit (z. B. Regen-, Tauwasser) geschützt werden. Feuchtigkeit bewirkt eine Weißfärbung und/oder eine Klebrigkeit der Oberfläche und kann zu Störungen bei der Aushärtung führen. Verfärbte und/oder klebrige Oberflächen sind, z. B. durch Schleifen oder Strahlen, abzutragen und erneut zu überarbeiten.
- Zur Sicherstellung eines zweimaligen Auftrages den Dichtschutz in zwei unterschiedlichen Farben auftragen.
- Bei Überschreitung der Überarbeitungszeit, muss die Fläche nach Aushärtung durch Schleifen für einen weiteren Auftrag vorbereitet werden.
- Bei größeren Flächen sind Ansatz- und Überlappungsspuren zu minimieren.
- Bei Arbeitsunterbrechungen die Mischpumpe und die Schläuche unbedingt auszuspülen!
- Die technischen Merkblätter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
- Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung durch den Technischen Service der SCHOMBURG GmbH erfolgen.
- Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

### Einschlägige Regelwerke

**Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlägigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind zu beachten.**

### Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: RE 90

### Erläuterungen

Konformität / Deklaration / Nachweise

	
SCHOMBURG GmbH & Co. KG Aquafinstraße 2-8 D-32760 Detmold 23 2 06441-003	
EN 1504-2 <b>ASODUR®-V2370</b> Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung	
Prinzip 1.3/2.2/5.1/6.1/8.2	
Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$ Abriebversuch zur Beurteilung der Haltfestigkeit $\geq 2,0 \text{ (1,5) N/mm}^2$ Abriebfestigkeit      Massenverlust $\leq 3000 \text{ mg}$ Schlagfestigkeit      Klasse I CO <sub>2</sub> -Durchlässigkeit      SD $< 50 \text{ m}$ Widerstandsfähigkeit gegen starken chemischen Angriff      Klasse I Wasserdampfdurchlässigkeit      Klasse III Brandprüfung      Klasse E	

## ASODUR®-V2370

### Chemische Beständigkeit

Prüfflüssigkeiten	Konzentration (%)	Mediengruppe	Klassifizierung		
			(≤ 8 Stunden) geringe Beständigkeit	(≤ 72 Stunden) mittlere Beständigkeit	(≤ 14 Tage) hohe Beständigkeit
Benzin		1		X	
Flugbenzin		2		X	
Heizöl/Diesel		3		X	
Kohlenwasserstoffe		4		X	
Benzol und benzolhaltige Mischungen		4a		X	
Rohöl		4b		X	
Mono- und Polyalkohole, Glykolether		5		X	
Alkohole und Glykolether		5a		X	
org. Ester und Ketone		7		X	
aromatische Ester und Ketone		7a		X	
Formaldehydsg.	35-40	8		X	
Essigsäure	10	9		X	
Schwefelsäure	20	10			X
Natriumhydroxid	20	11		X	
Natriumchloridsg.	20	12		X	
Amine	30-35	13		X	
lösung org. Tenside		14		X	
Tausalzlösung	35				X

Alle Angaben wurden unter Laborbedingungen bei +20°C ermittelt. Abweichungen durch höhere Temperaturen, örtliche Gegebenheiten und Umgebungsbedingungen sind möglich. Leichte optische Oberflächenveränderungen oder geringfügiges Aufquellen, ohne die Funktionalität der Abdichtung zu beeinträchtigen, sind dabei grundsätzlich nicht auszuschließen. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine objektbezogene Eignungsprüfung.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.