

# PRODUKTINFORMATION

## REGUPOL resist geo



### Anwendungszweck

Schutz- und Drainageschicht

### Produkt

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktname | <b>REGUPOL resist geo</b>                                            |
| Farbe       | schwarz, ggf. mit farbigen Einschlüssen                              |
| Material    | PUR-gebundene Gummigranulatmatte, oberseitig mit Filtervlies beklebt |
| Dicke       | 8/12 mm profiliert                                                   |

### Technische Daten

|                                                     |                                                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Raumgewicht                                         | $\geq 671 \text{ kg/m}^3$                                                           |                                    |
| Flächengewicht                                      | $\geq 6,91 \text{ kg/m}^2$                                                          |                                    |
| Zugfestigkeit<br>(ohne Vlies)                       | $0,50 \text{ N/mm}^2$                                                               | in Anlehnung an<br>DIN EN ISO 1798 |
| Reißdehnung<br>(ohne Vlies)                         | 45 %                                                                                | in Anlehnung an<br>DIN EN ISO 1798 |
| Druckspannung bei<br>25% Verformung<br>(ohne Vlies) | $0,55 \text{ N/mm}^2$                                                               | DIN EN ISO 3386-2                  |
| Temperaturbeständigkeit                             | - 40° C bis 90° C                                                                   |                                    |
| Brandverhalten                                      | Klasse E                                                                            | DIN EN 13501-1                     |
| Zertifizierungen                                    |  |                                    |

**Anmerkung:** Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu  $\pm 25\%$  schwanken.