



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

25

0010_Presto_One_2025-03-19

EN 998-1:2016

OC CS II – Presto One

Einlagenputzmörtel OC für außen /
One coat rendering mortar OC for external use /
Mortier d'enduit monocouche OC pour l'extérieur

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	A1
Haftzugfestigkeit / Adhesion / Adhérence à l'issue:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Bruchbild / Fracture pattern / FP:	A, B od./or/ou C
Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau:	$W_c 2$
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterungszyklen / Water permeability after weathering cycles / Perméabilité à l'eau après des cycles d'exposition:	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ nach/after/après 48 h
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour diffusion coefficient / Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:	$\mu \leq 20$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: ($\lambda_{10, \text{dry, mat}}$)	$\leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 50% $\leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour P = 90%