

Pierra-Platten.

Beschichtete Platten in Natursteinoptik.

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Platten aus Beton nach EN 1339, Klassen L, R, D, T, H, 3
Oberfläche:	betonglatt und bedruckt, beschichtet, Fase
Aufbau:	zweischichtig mit Natursteinkörnung
Stärken:	ca. 4 cm
Gewicht:	ca. 93 kg/m ²
Einsatzbereich:	Die oben näher bezeichneten Platten sind im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Plattendecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

Nennmaße/mm	798 x 398
Rastermaße/mm	800 x 400
Maßtoleranz L/B	+/- 2 mm
Maßtoleranz H	+/- 3 mm

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Max. Diff. zwischen Konizität:	planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben
den Flächendiagonalen:	2 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Klasse 3, Kennz. L 4 mm, wenn die Länge der Diagonalen 850 mm überschreitet, Klasse 3, Kennz. L
zulässige Abweichungen der Nennmaße:	Abschnitt 5.2.4, Klasse 3, Kennzeichnung R
Witterungswiderstand:	Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D
Biegezugfestigkeit :	Abschnitt 5.3.3, Klasse 2, Kennzeichnung T
Abriebwiderstand:	Abschnitt 5.2.4, Klasse 3, Kennzeichnung H
USRV (SRT)-Wert:	38
Rutschwerte:	R-Wert 10

Wichtiger Hinweis:

Pierra-Platten können auf Stelzlager verarbeitet werden. Platzieren Sie auch in der Mitte beider Seiten ein Stelzlager (6-Punkt-Auflage).

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

10 Jahre Garantie gegen Kalkausblühungen (bei fachgerechter Verlegung), Moosanhafung bei normaler, regelmäßiger Pflege (mind. 2 Mal pro Jahr) sowie auf Frostbeständigkeit.*
* siehe Garantiebedingungen (Verlegehinweise, Lagerung, Pflegehinweise, Wichtige Hinweise)

10
JAHRE
GARANTIE



EHL
A CRH COMPANY

Steinabbildung



Farbabbildungen



hellgrau

dunkelgrau

anthrazit

Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf www.ehl.de



Farbe // hellgrau

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de