

		PREMIUM ZERO COMPACT	
BESCHREIBUNG		Brazilia – Indiana – Metallica – Osmoz – Poesy – Neopolis – Neoterra – Cocoon	
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,00
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	≥ 1,02
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	2580-2620
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	20
KLASSIFIZIERUNG			
Produkt-Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130)	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität (Norm) Maßstabilität (bester gemessener Wert)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40 0,04
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	8
Resteindruck (Norm) Resteindruck (durchschnittlicher Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ca. 0,02
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25
Lichtehtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit ⁽¹⁾
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E) ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % nach 2 h
Oberflächenvergütung	-	-	Evercare™
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®
Gebäude-Zertifizierungen	QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc.		Frei von (≤ 0,1%) SVHC, Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs), reproduktionstoxischen Phthalaten, Blei, Cadmium und Zinn. Das AgBB-Schema wird eingehalten.
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14 041		   

⁽¹⁾ Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

⁽²⁾ Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.