Gerflor theflooringgroup

DLW LINOLEUM
MARMORETTE LCH

BESCHREIBUNG			
Musterung	-	-	Marmoriert
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,5
Unterschicht	-	-	Jutegewebe
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m²	3000
Rollenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Rollenlänge	EN ISO 24341	m	20 - 31
Material Inhalt	DLW Linoleum besteht aus 98 % natürlichen Rohstoffen, von denen 83 % schnell nachwachsend sind, ist 100 % recyclebar und besteht bis zu 40 % aus Recyclingmaterial.		
KLASSIFIZIERUNG			
Produkt-Norm	-	-	EN ISO 24011
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23 / 34 / 43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Cfl-s1*
Rutschsicherheit	EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130)	Klasse	R9
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5 dB
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≈ 0,09
Farbechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Elektrischer Widerstand**	EN 1081	Ohm	$10^6 \leq R \leq 10^8$
Standortisolation	VDE 0100	kOhm	> 100
Begehaufladung	EN 1815	kV	≤ 2
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W
Biegsamkeit	ISO 24344	mm	Ø 40
Biegsamkeit Durchschnittlicher Messwert	ISO 24345	mm	≈ Ø 30
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	0,015
Wämeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,17
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit***
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA)****	ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus)****	ISO 21702	-	98,65 % nach 5 h
Oberflächenvergütung	-	-	NEOCARE™
RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	EN 16516	µg/m³ (Mikrogramm)	< 10
KREISLAUFWIRTSCHAFT			
Zertifizierung	Cradle to Cradle		Bronze
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG			
Gebäude-Zertifizierungen	QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc.		Frei von (≤ 0,1%) SVHC, Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs), reproduktionstoxischen Phthalate, Blei, Cadmium und Zinn. Das AgBB-Schema wird eingehalten.
ZERTIFIKATE UND LABELS			
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041 : 2004 AC : 2006		

* Verklebt gemäß Zertifikat.
** Gemessen vor der Verlegung
*** Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.
**** Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.
DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung.

Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Der Prozess ist reversibel.

Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen.

Gerflor theflooringgroup