

Gerflor®		MIPOLAM EVO	
BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	2700
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	20
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	-	-	ISO 19322 Homogener elastischer Bodenbelag auf Basis von thermoplastischen Polymeren
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _f -s1
Begehaufadung	EN1815	kV	< 2
Rutschhemmung	EN 16165 Anhang B / BGR 181 (DIN 51130)	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Maßstabilität	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	5
Resteindruck (Norm) Resteindruck (durchschnittl. Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ca. 0,04
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	-	sehr gut
Wasserdichtheit	EN 13553 Anhang A	-	wasserdicht
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit*
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA)**	ISO 22196	-	> 99 % wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99,7 % nach 2 h 99,9 % nach 5 h
Oberflächenvergütung	-	-	EVERCARE™
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1 / Eurofins Indoor Air Comfort Gold / Blauer Engel / Österreichisches Umweltzeichen / Eco2
Gebäude-Zertifizierungen	QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc.		Frei von (≤ 0,1%) SVHC, Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs), reproduktionstoxischen Phthalaten, Blei, Cadmium und Zinn. Das AgBB-Schema wird eingehalten.
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14 041		 B_f-s1   DS 

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

** Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.