

Gerflor®		CREATION 70 MegaClic					
BESCHREIBUNG							
Gesamtdicke Dicke Nutzschicht Flächengewicht Format Planken / Fliesen Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton							
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	6,00				
Dicke Nutzschicht	EN ISO 24340	mm	0,70				
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	9.230				
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	200,5 x 1235,5	489 x 989			
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton	-	-	6 / 1,49 m ²	4 / 1,93 m ²			
KLASSIFIZIERUNG							
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582				
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34 - 43				
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1				
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2				
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10				
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN							
Bindemittelgehalt	ISO10582	Typ	I				
Raumschall	NF S 31074	dB	78				
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5				
Maßstabilität (Norm) Maßstabilität (Durchschnittswert)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15 ≤ 0,10				
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10				
Wärmehaftigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25				
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6				
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung				
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™				
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT							
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10				
CE KENNZEICHNUNG							
	EN 14 041		 	 			