



Produktinformation

Einsatzbereiche

Triflex Cryl M 269 wird im System Triflex ProPark als rutschsichere Beschichtung in Rampen- und Einfahrtbereichen auf Parkdecks eingesetzt, die einer extrem starken mechanischen Belastung ausgesetzt sind.

Eigenschaften

2-komponentige, pigmentierte Beschichtung auf Basis von Polymethylmethacrylatharz (PMMA). Triflex Cryl M 269 zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

- Wetterfest
- Strukturiert
- Rutschhemmend
- Hoch abriebfest
- Lösemittelfrei
- UV-beständig

Lieferform

Eimerware

18,00 kg	Triflex Cryl M 269 Basisharz
0,40 kg	Triflex Katalysator (4 x 0,10 kg)
18,40 kg	

Farbtöne

7030 Steingrau
 7032 Kieselgrau
 7042 Verkehrsgrau A
 7043 Verkehrsgrau B

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei und ungeöffnet sowie ungemischt ca. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Triflex Cryl M 269 kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. 0 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden. In geschlossenen Räumen ist eine Zwangslüftung mit mind. 7-fachem Luftaustausch pro Stunde vorzusehen.



Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein. Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist. Die Untergrundhaftung ist im Einzelfall am Objekt zu prüfen.

Bei Ausführung muss die Oberflächentemperatur mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung kann sich auf der zu bearbeitenden Oberfläche ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden (DIN 4108-5, Tab. 1). Siehe Taupunkttemperaturtabelle.

Mischanleitung

Nach gründlichem Aufrühren des Basisharzes wird die dazugehörige Katalysatormenge klumpenfrei bei langsam laufendem Rührwerk eingemischt. Rührzeit mind. 2 Min.

Mischungsverhältnis

Im Temperaturbereich von:

0 °C bis +25 °C	18,00 kg Basisharz + 0,40 kg Katalysator
+25 °C bis +35 °C	18,00 kg Basisharz + 0,20 kg Katalysator

Materialverbrauch

Mind. 6,00 kg/m² auf glatter ebener Fläche

Topfzeit

Ca. 10 Min. bei +20 °C

Beschichtung

Triflex Cryl M 269



Produktinformation

Trockenzeit

Regenfest nach: ca. 20 Min. bei +20 °C
Begehbar nach: ca. 40 Min. bei +20 °C
Befahrbar nach: ca. 1 Std. bei +20 °C

Hinweise auf besondere Gefahren

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 2

Sicherheitsratschläge

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 7 und 8

Maßnahmen bei Unfällen und Bränden

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 4, 5 und 6

Grundlegende Hinweise

Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Den Triflex-Systemen dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.