

SUPERBRAN TRIO



MATERIAL:

Feuchtevariable Dampfbremssfolie mit Vlieskaschierung. Mit einem s_d -Wert von 0,3 – 5,0 m für nach außen diffusionsdichte und diffusionsoffene Außenbauteile, zur nachträglichen Modernisierung von Steil- und Flachdächern, Holzbalkendecken und Trockenbauvorsatzschalen.



ANWENDUNGSGEBIETE:

Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	TECHNISCHE DATEN	NORMEN
Material	Modifiziertes Polyamid mit Spezialvlies verstärkt	-
Kaschierung	Spezialvlies aus Polypropylen	-
Euroklasse	E (normalentflammbar)	EN 13 501
Dynamische diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, s_d	$0,3 \leq s_d \leq 5,0$ m (feuchtevariabel)*	EN ISO 12 572
Statische diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, s_d	2,04 m**	EN 19 31
Nagel-Ausreißfestigkeit	≥ 50 N	EN 13 984
Höchstzugkraft	≥ 110 N/50 mm N	EN 13 984
Flächengewicht	ca. 80 g/m ²	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	-
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	-
UV-Beständigkeit	3 Monate (direkt), mind. 18 Monate hinter Verglasung (Innenbereich). Muss wie alle SUPERGLASS-Dampfbremssfolien, Klebe- und Dichtprodukte dauerhaft vor UV-Strahlung geschützt werden.	-
Patentierete Aromadichtheit	Schützt vor Ausgasung alter Holzschutzmittel (in Altbauten) in den Wohnraum (Europäisches Patent 821 755).	-
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 109,7 bis 6,6 g/(m ² d)	EN 12 572

* Der variable s_d -Wert der SUPERBRAN TRIO kann nur mit einem dynamischen Berechnungsprogramm erfasst werden (z. B. gemäß Literaturangabe [10] in DIN 4108-3: 2001-07). Der Wasserdampfdiffusionswiderstand in Abhängigkeit der mittleren relativen Luftfeuchtigkeit ist in den einschlägigen Simulationssoftwares (z. B. WUFI® vom Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP) hinterlegt.

** statische diffusionsäquivalente Luftschichtdicke zur Berechnung nach DIN 4108-3 (Verfahren nach Glaser).

SUPERBRAN TRIO

ABMESSUNGEN UND LIEFERFORMEN SUPERBRAN TRIO

Dicke/mm	Breite/mm	Länge/mm	m ² /Rolle	Rolle/Palette	m ² /Palette
0,22	1.500	40.000	60	42	2.520

Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS-Preislisten.

ARBEITSSICHERHEIT:

- Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten.
- Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen.
- Schutzbrille, geschlossene Arbeitskleidung und Handschuhe tragen.
- Nach Beendigung der Arbeiten Staub mit kaltem Wasser abwaschen.



interzero®
zero waste solutions
Nr. 25029



Die SUPERBRAN TRIO-Dampfbremsfolie ist besonders geeignet bei Konstruktionen mit Schalungen, erhöhter eingebauter Holzfeuchte und Sichtfachwerk-Außenwänden (nicht einzusetzen bei hoher Feuchtebelastung, wie z. B. in Schwimmbädern oder Großküchen).

Das Heiz- und Lüftungsverhalten nach dem Einbau von Außentüren / Fenstern kann zu kritischen Aufweichungen der Bausubstanz führen. Im Winterhalbjahr ist bei Verwendung der Folie eine erhöhte Luftfeuchte in Rohbauten (z. B. durch Nassestriche) auf folgende Werte zu begrenzen:

- ≤ 75 % relative Luftfeuchte bei diffusionsoffenem Dachaufbau ohne außenseitige Holzwerkstoffplatte
- ≤ 70 % relative Luftfeuchte bei diffusionshemmendem und bei diffusionsoffenem Dachaufbau mit außenseitiger Holzwerkstoffplatte

Wärmedämmung und Luftdichtigkeit der Gebäudehülle sollten sich am Passivhausstandard orientieren bzw. mindestens den Vorgaben der EnEV entsprechen. Daher sollte generell eine Blower-Door-Messung mit Leakageortung nach der Herstellung der luftdichten Ebene durchgeführt werden. Weitere technische Informationen finden Sie in unserem Verlegeprospekt „Richtig dämmen ist kinderleicht“ – RDK.



Für die Wärmedämmung und luftdichte Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEMS SKS:

- KLEMMFILZ KF 4 und UNTERSPPARENKLEMMFILZ KF 5/V
- SUPERBRAN TRIO / CONTROL – feuchtevariable Dampfbremsfolie
- SUPERFORTE / -DUO – Alleskönner-Klebeband
- SUPERDUO-DICHTKLEBER – für Anschlüsse an massive Bauteile
- SUPERSAN – Klebeband für Anschlüsse an Durchdringungen
- SUPERCAL – Klebeband zur Verklebung von Überlappungen



KLEMMFILZ WLS 032



SUPERBRAN
CONTROL



SUPERFORTE DUO



SUPERCAL



SUPERSAN



SUPERDUO-
DICHTKLEBER

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter www.superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

Technische Infos und Verlegeanleitungen

superglass.de

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 • 67059 Ludwigshafen am Rhein
Tel. 0621 501 600 • Fax 0621 501 699 • superglass.de • superglass24.de

TD SUPERBRAN TRIO // Seite 2 von 2 // 10 2024

SUPERGLASS
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!