BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Vlies-110

Kunstfaservlieseinlage zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle des Abdichtungssystems Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid Vlies-110 ist eine Systemvlieseinlage aus Kunstfaservlies für Flüssigabdichtungen.

ANWENDUNG

Sikalastic® Rapid Vlies-110 wird als Einlage des Abdichtungssystems Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail verwendet.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- einfache und schnelle Verarbeitung in der Fläche und bei Detaillösungen
- erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme
- gewährleistet die benötigte Trockenschichtdicke
- hohe Reißfestigkeit, hohe Dehnbarkeit

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	thermisch behandeltes und mechanisch verfestigtes Kunstfaservlies	
Lieferform	Rolle	
Aussehen/Farbton	Weiß	
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung behält das Produkt seine Eigenschaften.	
Lagerbedingungen	Sikalastic® Rapid Vlies-110 in horizontaler Position lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.	
Abmessungen	Länge	50 m
	Breite	0,20 m (10 m²) 0,26 m (13 m²) 0,35 m (17,5 m²) 0,52 m (26 m²) 1,05 m (52,5 m²)
Flächengewicht	110 g/m²	

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

1. Vlieszuschnitte entsprechend der Gegebenheiten des abzudichtenden Bereichs mit mind. 5 cm Überdeckung vorbereiten.
2. Anmischen der benötigten Mengen Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.
3. Ca. 2/3 des Gesamtverbrauches pro m² Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail als erste Lage applizieren.
4. Das Sikalastic® Rapid Vlies-110 nass in nass, blasenund faltenfrei in das frische Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail einlaminieren. Vlies muss vollständig durchtränkt und vollflächig mit Untergrund verklebt werden. Vliesüberlappung werden mit min. 5 cm ausgeführt.
5. Ca. 1/3 des Gesamtverbrauches pro m² Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail als zweite Lage applizieren bis die Vliesstruktur vollflächig durch das Abdichtungsharz abgedeckt wird.

Generell sind ex-geschützte Mischwerkzeuge einzusetzen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de