BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sikalastic® Rapid Primer Glas

Primer für den Anschluss an Glasflächen im Abdichtungssystem Sikalastic® Rapid-722 /-722 Detail.

BESCHREIBUNG

Sikalastic® Rapid Primer Glas ist ein einkomponentiger, lösemittelhaltiger Primer.

ANWENDUNG

Haftvermittler für den Anschluss an Glasflächen im Abdichtungssystem Sikalastic® Rapid-722/-722 Detail.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- gute Haftung an Glasflächen
- einfache Verarbeitung

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Metallgebinde	1 x 1,00 kg im Karton
Aussehen/Farbton	transparent	
Lagerfähigkeit	6 Monate ab Produktionsdatum, im ungeöffneten und unbeschädigten Originalgebinde. Haltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Produkt.	
Lagerbedingungen	Trockene Lagerung in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung zwischen +5 °C und +30 °C. Höhere Lagertemperaturen können die Haltbarkeit des Produktes verringern.	
Dichte	~ 1,00 g/cm³	
Konsistenz	flüssig	
Materialverbrauch	0,20 kg/m²	
Lufttemperatur	mind. +5 °C, max. +35 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90 %	
Taupunkt	Kein Wasser, Tau oder Kondensat auf der Oberfläche. Während der Applikation und Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mindestens 3 K über dem Taupunkt liegen.	
Untergrundtemperatur	mind. +5 °C, max. +35 °C	
Wartezeit	Bevor das Sikalastic® Rapid System aufgetragen werden kann sind folgende Ablüftzeiten zu beachten:	

Untergrundtemperatur	Min. Wartezeit	Max. Wartezeit
+23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte	min. 1 Stunden	24 Stunden

Bei einer Arbeitsunterbrechung größer der maximalen Wartezeit, ist erneut zu grundieren.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor Applikationsbeginn ist die Glasoberfläche gründlich mit Sikalastic® Rapid Reiniger abzureiben. Der Sikalastic® Rapid Reiniger muss mindestens 15 Minuten ablüften.

VERARBEITUNG

Das Gebinde vor Applikationsbeginn mindestens eine Minute durch Rühren oder Schütteln gründlich durchmischen.
Sikalastic® Rapid Primer Glas wird in einem Arbeitsgang auf die jeweilige Oberfläche aufgetragen. Es ist sicherzustellen, dass der Primer den Untergrund vollständig und in gleichmäßiger Schichtdicke bedeckt. Gebinde direkt nach der Anwendung wieder fest verschliessen. Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle, nur bei Kleinflächen mit Pinsel verarbeiten. Bei der Anwendung in geschlossenen Räumen für ausreichende Lüftung sorgen.

GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Sikalastic® Rapid Reiniger reinigen. Vollständig ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.