

# Veneto Silencio xf<sup>2</sup> 19 dB

## Technische Daten

| Klassifizierung                                           | Normen                      | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                                                | EN 686                      | Linoleum auf Schaumrücken                                                                                                                                                             |
| Nutzungsklasse Wohnbereich                                | ISO 10874                   | 23 starke Nutzung                                                                                                                                                                     |
| Nutzungsklasse Geschäftsbereich                           | ISO 10874                   | 33 starke Nutzung                                                                                                                                                                     |
| Nutzungsklasse Industrie                                  | ISO 10874                   | 41 moderate Nutzung                                                                                                                                                                   |
| Technische Merkmale                                       | Normen                      | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| Oberflächenvergrütung                                     |                             | xf <sup>2</sup> ™                                                                                                                                                                     |
| Gesamtstärke                                              | ISO 24346                   | 3,80 mm                                                                                                                                                                               |
| Flächengewicht                                            | ISO 23997                   | 3350 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |
| Biegsamkeit                                               | ISO 24344 Method A          | ≤ 30 mm ø<br>Durchschnittlich gemessener Wert : 20 mm ø                                                                                                                               |
| CE Konformitätserklärung                                  | Normen                      | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| CE Kennzeichnung                                          | EN 14041                    | EN 14041                                                                                                                                                                              |
| DOP (Declaration of Performance)                          | EN 14041                    | 0200 0027 DoP 2013 07                                                                                                                                                                 |
| Brandverhalten - auf nicht brennbarem Untergrund verklebt | EN 13501-1                  | Cfl-s1                                                                                                                                                                                |
| Rutschsicherheit (EN 13893)                               | EN 13893                    | Klasse DS (μ ≥ 0,30)                                                                                                                                                                  |
| Rutschsicherheit                                          | DIN 51130                   | R9                                                                                                                                                                                    |
| Aufladungsspannung                                        | EN 1815                     | Antistatisch (≤ 2 kV)                                                                                                                                                                 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m K)                                | EN ISO 10456                | 0.1                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                                         | Normen                      | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| Resteindruck                                              | EN ISO 24343-1              | ≤ 0,30 mm<br>Durchschnittlich gemessener Wert : 0,20 mm                                                                                                                               |
| Trittschallverbesserung - ΔLw                             | EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 | 19 dB                                                                                                                                                                                 |
| Gehrschall                                                | NF S31-074                  | Klasse A (≤ 65 dB)                                                                                                                                                                    |
| Stuhlloleneignung                                         | ISO 4918                    | Geeignet für Bürostühle mit Rollen Typ W (Norm EN 12529)                                                                                                                              |
| Chemikalieneinwirkung ISO 26987                           | ISO 26987                   | Beständig gegenüber der Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten. Beständig gegenüber allen in VAH und RKI Liste aufgeführten Flächendesinfektionsmitteln für Linoleumböden. |
| Warmwasser-Fußbodenheizung                                |                             | Ja (maximal 27°C)                                                                                                                                                                     |
| Lichtechtheit                                             | ISO 105-B02                 | ≥ 6                                                                                                                                                                                   |
| Bakteriostatische Eigenschaften                           | ISO 22196                   | Natürlich bakterizid (Bakterienmix - Ecoli und MRSA)                                                                                                                                  |
| Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität            | Normen                      | Produktwerte                                                                                                                                                                          |
| Recyclingfähig durch ReStart®                             |                             | Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)                                                                                                          |
| Recycler Inhalt                                           |                             | 40 %                                                                                                                                                                                  |
| CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1 -A3)        |                             | -0,04 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
| CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)                           |                             | -1,15 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
| Natürlicher Inhalt                                        |                             | 83 %                                                                                                                                                                                  |
| Erneuerbarer Inhalt                                       |                             | 65 %                                                                                                                                                                                  |
| Biobasierte Materialien                                   |                             | 65 %                                                                                                                                                                                  |
| VOC Emissionswert                                         | EN 16516                    | ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)                                                                                                                                                |
| Cradle to Cradle                                          |                             | Silber                                                                                                                                                                                |
| Emissionskennzeichnung                                    |                             | A+                                                                                                                                                                                    |
| Gütesiegel Allergy UK                                     |                             | Genehmigt                                                                                                                                                                             |
| RTS Emissionsklasse                                       |                             | M1                                                                                                                                                                                    |
| Abmessungen und Designs                                   |                             |                                                                                                                                                                                       |
| Rolle                                                     |                             | Rolle 2 x ≤ 30 m                                                                                                                                                                      |
| Anzahl der verfügbaren Designs                            |                             | 14                                                                                                                                                                                    |



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.