

iQ Granit

Technische Daten

	Normen	iQ Granit 2.0 mm (2022 renewal)	iQ Granit Tiles 2.0 mm (2022 renewal)
Klassifizierung			
Produktart	ISO 10581	Homogener PVC Bodenbelag	
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I	
Nutzungsklasse	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung	
Geschäftsbereich			
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung	
Technische Merkmale			
Oberflächenvergütung		iQ PUR	
Trockenpolierbar		Ja	
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm	
Nutzschichtdicke	ISO 24340	2 mm	
Flächengewicht	ISO 23997	2750 g/m²	
CE Konformitätserklärung			
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Brandverhalten (EN 92391)	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²	
Brandverhalten (EN 119252)	EN ISO 11925-2	Bestanden	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	~0,010 m²•K/W	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Leistungsmerkmale			
Schiffsbau	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Zugelassen	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bester gemessener Wert : 0,02 mm ≤ 0,10 mm	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9	
Rutschsicherheit (EN 16165 Annex C)	BS 7976-2	Geringes Rutschrisiko	
Reinraumeignung (ISO 14644)	ISO 14644-1	ISO Klasse 3	
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Klasse 0 : Exzellent	
Stuhllolleneignung	ISO 4918	Geeignet	
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,40 % (Rollenware)	Durchschnittlich gemessener Wert: ≤ 0,25 % (Fliesen)
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Exzellent	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)	
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nassraum-Eignung	EN 13553 Annex A	Wasserfest	
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N/50mm	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)	
Recyclerter Inhalt		25,5 %	
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,48 kg CO2e /m²	
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		1,81 kg CO2e /m²	
Phthalatfrei		Ja	
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	
Formaldehyd Emission		E1	
Emissionskennzeichnung		A+	
RTS Emissionsklasse		M1	
Abmessungen und Designs			
Rolle		Rolle 2 x 25 m	
Fliese			Fliese 610 x 610 mm - 14 Fliesen=5,2 m²/Pack - 40 Pack/Palette
Anzahl der verfügbaren Designs		50	50



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/03/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

