



| MERKMALE | NORMEN | OMNISPORTS PUREPLAY |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| LEISTUNGSERKLÄRUNG | | |
| 0120-071-DoP-2016-04 | | |
| KLASSIFIZIERUNG | | |
| Produktart | EN 14904 | Heterogener Mehrzweck-Sporthallenboden |
| TECHNISCHE MERKMALE | | |
| Gesamtstärke | EN ISO 24346 (EN 428) | 9.4mm |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 (EN 430) | 5200g/m ² |
| Breite | EN ISO 24341 (EN 426) | 2m |
| Länge | EN ISO 24341 (EN 426) | 20.51m |
| SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
| Reibung | EN 13036-4 | 80 bis 110 |
| Kraftabbau | EN 14808 | ≥35% (P2) |
| Vertikale Verformung | EN 14809 | P2 |
| Spiegelglanz | EN ISO 2813 | ≤30% |
| LEISTUNGSMERKMALE | | |
| Ballrückprall | EN 12235 | ≥90% |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Cfl-s1* |
| Verschleißbeständigkeit | EN ISO 5470-1 | ≤250mg |
| Eindruckverhalten | EN 1516 (Durchschnittlicher Messwert) | ≤0.5mm |
| Beständigkeit gegen rollende Last | EN 1569 | ≤0.5mm |
| Trittschallschutzverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | 21dB |
| Wäremdurchlasswiderstand | EN ISO 10456 | ca. 0.14 m ² K/W Geeignet für Fußbodenheizung |



* verklebt und GreenLay™ Methode auf Beton

Verlege- und Pflegeempfehlung auf Anfrage

Technische Daten in Kraft ab dem Datum der Veröffentlichung (12/2023).

Die oben genannten Werte entsprechen einem Labortest (kein Praxistest) und können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden. Für detailliertere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Tarkett Sports. Die Farben der auf den Fotos oder Mustern gezeigten Produkte sind nur indicativ. Es kann Unterschiede in Farbe, Glanz und Prägestruktur zwischen den verkauften Produkten und den Fotos oder Mustern geben.

