

Acczent Excellence 80

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 10582	TYPE1
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3100 g/m ²
Oberflächenvergütung		TopClean XP
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0120-004DoP-2013-04
Brandverhalten (EN 13501)	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
		≤ 0,20 mm
		Bester gemessener Wert : 0,01 mm
		Durchschnittlich gemessener Wert : 0,03 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,10 mm
		≤ 0,40 %
Rutsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,10 %
		R9
Möbelfüße	EN ISO 16581	R10
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≤ 8 mm
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	≥ 6
Warmwasser-Fußbodenheizung		Nicht verändert
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig		Ja (maximal 27°C)
Anteil Recycling-Material		Recyclbar
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		33 %
Phthalatfrei		5,95 kg CO ₂ e /m ²
VOC Emissionswert	EN 16516	Ja
Formaldehyd Emission	EN 717-1	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung		E1
Abmessungen und Designs		A+
Rolle		Rolle 2 x 23 m
Anzahl der verfügbaren Designs		25



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.