


Essence Traces

Produktbeschreibung nach EN 1307



Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol strukturiert	
Färbemethode	Solution Dyed		
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	Endlos Garn Polyamid 6	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.0
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2.6
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m ²	4000
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m ²	580
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m ²	315
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm ³	0.121
Noppenzahl	ISO 1763	/dm ²	1580
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 1	
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	26
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.02 0.06 0.17 0.29 0.37
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.062
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3149F016	



EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk
































DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20240703