DESSO Teppichboden - Fliese

# Linon EcoBase

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Herstellung | ISO 2424 | | Getuftet 1/10 “ | | | | | |
| Musterung | ISO 2424 | | Schlingenpol strukturiert | | | | | |
| Färbemethode | | | Solution Dyed | | | | | |
| Abmessung | EN ISO 24342 | cm x cm | 50 x 50 (Fliese 20 Stück) | | | | | |
| Trägermaterial | ISO 2424 | | Polyester Vlies | | | | | |
| Rückenausrüstung | ISO 2424 | | EcoBase* | | | | | |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht | ISO 2424 | | BCF Polyamide 6** | | | | | |
| Gesamtdicke | ISO 1765 | mm | 6.0 | | | | | |
| Polschichtdicke | ISO 1766 | mm | 2.8 | | | | | |
| Gesamtgewicht | ISO 8543 | g/m² | 3850 | | | | | |
| Poleinsatzgewicht | ISO 2424 | g/m² | 610 | | | | | |
| Polschichtgewicht | ISO 8543 | g/m² | 355 | | | | | |
| Pol-Rohdichte | ISO 8543 | g/cm³ | 0.127 | | | | | |
| Noppenzahl | ISO 1763 | /dm² | 1580 | | | | | |
| Begehtest | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 | | | | | |
| Durchgangswiderstand | ISO 10965 | Ohm | $\leq 1 \times 10^9$ | | | | | |
| Oberflächenwiderstand | ISO 10965 | Ohm | - | | | | | |
| Beanspruchungsbereich | EN 1307 | | 33 Objektbereich gewerblich - Stark | | | | | |
| Komfortklasse | EN 1307 | | LC 1 | | | | | |
| Maßbeständigkeit | EN 986 | % | ≤ 0,2 | | | | | |
| Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_W$ | ISO 10140 | dB | 25 | | | | | |
| Schallabsorption | ISO 354 | Freq. Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| | | $\alpha_s$ | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.35 |
| Schallreduktion | ISO 354 | $\alpha_w$ | 0.15 | | | | | |
| Wärmedurchlaßwiderstand | ISO 8302 | m².K/W | 0.066 | | | | | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | | Bfl - s1 (unverklebt geprüft) | | | | | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | | F7BFDF28 | | | | | |

CE

EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

23 33 ≤ 10⁹ Ω

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* EcoBase - 100% recycelbar, enthält bis zu 91% recycelte und biobasierten Inhaltsstoffe. Der recycelte Inhalt wird von Lloyds Register extern überprüft.
** BCF Polyamide 6, enthält 75% recycelten Inhalt

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20251016

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett