

Technische Daten		iQ Optima Acoustic
Belagsart	EN ISO 11638	PVC-Verbundbelag, homogene Nutzschicht, PU-Schaum richtungsbetonte Dessinierung mit transparenten Partikeln zur Erzielung einer optischen Tiefenwirkung
CE Kennzeichnen	EN 14041	ja
ISO Zertifizierung		Ronneby ISO 9001 / ISO 14001
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 42
neue iQ PUR™ -Vergütung		ja
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ II
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	3,7 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,5 kg/m ²
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	geforderter Wert: ≤ 0,20 mm bester gemessener Wert: 0,17 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 %
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 16 dB
Raumschall	NF S31-074	L _{n,e,w} < 65dB - Klasse A
Brandverhalten	EN 13501-1 EN 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse Bfl - s1 ≥ 8 kW/m ² bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 7
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 - EN 423	sehr gut
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	DIN EN 846-C	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Emissionsverhalten	AgBB - ISO 16000	<10µg/m ³ (TVOC nach 28 Tagen)
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Farben		20
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	195cm /ca. 25 lfd.m Art.Nr. 3076_ _ _
Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.		

**Die phthalat-freie iQ Konstruktion mit iQ PUR Vergütung
macht den Belag lebenslang einpflegfrei und renovierbar.**



Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688
www.tarkett.de