

Topaz 70

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 11638	Heterogener PVC-Bodenbelag auf Schaumrücken
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	2,50 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2900 g/m²
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,70 mm
Oberflächenvergütung		TopClean
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0072-DoP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1 verklebt auf A2fl oder A1fl Untergrund (Beton) und/oder Bfl-s1 verklebt auf verschiedenste Holzuntergründe
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m²·K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	14 dB
Rutschsicherheit	EN 16165 national Annex NB.2	R10
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Keine Beschädigung nach 25000 Zyklen
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nahtfestigkeit Einzelwert	EN 684	≥ 240 N/50mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Recycelter Inhalt		29 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,95 kg CO₂e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 24 m Rolle 3 x 24 m Rolle 4 x 24 m
Anzahl der verfügbaren Designs		30



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (25/03/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.