

# LINOSPORT XF<sup>2</sup> 3.2 MM

## TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Linospport xf <sup>2</sup> 3.2 mm
Belagsart	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum (homogen), durchgehend vierfarbig marmoriert auf Juteträger
Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	3.2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3900 g/m <sup>2</sup>
Oberflächenausrüstung		xf <sup>2</sup> ™
Lieferform	ISO 24341 Bahnen/Rolle	≤ 30 x 2 m Art.-Nr. 14849_ _ _ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0200-0022-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.019 m <sup>2</sup> K/W
Rutschsicherheit	EN 13893	DS: ≥ 0.30
LEISTUNGSMERKMALE		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	ca. 8 dB
Bakteriostatische Eigenschaften	ISO 22196	Ja, natürliche Eigenschaft von Linoleum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Reibung	DIN 13036-4	80-100 (Durchschnittlicher Messwert: Konform)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Sportbodeneignung (Gleitverhalten)	DIN V 18032-2	geeignet (μ zwischen 0,4 - 0,6)
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Bielsamkeit	EN 435	≤ 40 mm Ø
Druckfestigkeit	EN 1516	≤ 0,5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	< 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		15

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (10/23). \*Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) - [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)  
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - [www.tarkett.ch](http://www.tarkett.ch) - [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)  
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - [www.tarkett.at](http://www.tarkett.at) - [info.at@tarkett.com](mailto:info.at@tarkett.com)