

Safetred Universal

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN 13845	PVC Bodenbelag mit partikelbasiertem erhöhtem Gleitwiderstand
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	ISO 10874	34 sehr starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	ISO 10874	43 starke Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	2 mm
Flächengewicht	ISO 23997	3350 g/m²
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Verlegungsmethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)		0120-122-DoP-2025-07
Brandverhalten auf Faserzementsubstrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Brandverhalten auf Holzspan-Substrat	EN 13501-1	Bfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,02 m²·K/W
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Klassifizierung	EN 13845 Annex C	ESf
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex B	R10
Rutschsicherheit	EN 16165 Annex C	≥ 36
Oberflächenrauheit Rz	EN 16165 Annex C	≥ 20μm
Nahtfestigkeit Durchschnittswert	EN 684	≥ 400 N/50mm
Möbelfüße	ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlloleneignung	ISO 4918	Keine Beschädigung
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Warmwasser-Fußbodenheizung	BS 8203	Ja (maximal 27°C)
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Wasserdichtheit	EN 13553:2017	Konform
Verschleißfestigkeit	En 13845 Annex D	≤ 10% loss after 50,000 cycles
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Gute Beständigkeit
Flexibilität	EN ISO 24344	bestanden
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recycelter Inhalt		42 %
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Geschlossener Wasserkreislauf		Ja
Biozidfrei		Ja
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 20 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/02/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

