

Professional 13-14 mm

Technische Daten



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Verlegung: Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
- Abschluss: Fußleisten, Übergangsprofile, Heizkörperrosetten
- Reinigung & Pflege: Tarkoclean für Hartwachs-Öl Oberflächen, Refresher für Hartwachs-Öl Oberflächen

Finden Sie weitere Alternativen und das komplette Zubehörsortiment @ www.tarkett.de

VERLEGUNG

- Verlegungsmethode: 2-Lock für schwimmende Verlegung oder Kleben
- Verlegeanleitung: Download auf tarkett.de
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
- Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung
- Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m² enthalten

REINIGUNG & PFLEGE

Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf www.tarkett.de.

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Seite
Professional 13-14 mm - Esche CONTRAST TRES 3 Stab	7965016	3
Professional 13-14 mm - Esche CONTRAST WHITE TRES 3 Stab	7965017	4
Professional 13-14 mm - Eiche NATURE TRES 2027 3 Stab	8722014	5
Professional 13-14 mm - Eiche NATURE TRES 2027 3 Stab	8722015	6

Professional 13-14 mm - Esche CONTRAST TRES 3 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7965016
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Protecto Natura
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m ²
Menge pro Palette	93,1 m ²
Nettogewicht	7,3 kg
Charakter	Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)	0020-0106
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,0942 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	46 / 5

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	4	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	3500	EN 13696
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Professional 13-14 mm - Esche CONTRAST WHITE TRES 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	7965017
Format	Planke 194 x 2281 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Natura
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	3,5 mm
Gesamtstärke	14 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,66 m ²
Menge pro Palette	93,1 m ²
Nettogewicht	7,3 kg
Charakter	Ausdrucksstark
DOP (Declaration of Performance)	0020-0106
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,0942 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	48 / 6

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	4	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Professional 13-14 mm - Eiche NATURE TRES 2027 3 Stab

Technische Daten


PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	8722014
Format	Planke 194 x 2027 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Proteco Lack
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	2,5 mm
Gesamtstärke	13 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,36 m ²
Menge pro Palette	94,4 m ²
Nettogewicht	6,7 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0020-0104
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-7,49 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	27 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	4000	EN 13696
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholz furnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.



Professional 13-14 mm - Eiche NATURE TRES 2027 3 Stab

Technische Daten

PRODUKTINFORMATION	Produktwerte
Artikelnummer	8722015
Format	Planke 194 x 2027 mm
Dekor	3 Stab
Oberflächenvergütung	Protecto Natura
Oberflächeneffekt	keine
Nutzschichtdicke	2,5 mm
Gesamtstärke	13 mm
Stück pro Pack	6
Menge pro Pack	2,36 m ²
Menge pro Palette	94,4 m ²
Nettogewicht	6,7 kg
Charakter	Ruhig
DOP (Declaration of Performance)	0020-0104
EPD Nummer	EPD-IES-0026262
CO ₂ Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)	-4,0942 kg CO ₂ e /m ²
LRV - Gesamtdurchschnitt / Standardabweichung	26 / 4

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf.

Technische Merkmale & Leistungsmerkmale	Produktwerte	Normen
Brandverhalten (EN 13501)	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehyd Emission	E1	EN 14342
Brinell Härte	3.7	(BHN) EN 1534
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	≥17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Wärmedämmungswert: nur Dielen (RT m2 K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: auf Graupappe (RT m2 K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Wärmedämmungswert: mit 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	0.104	EN 12664 / EN 14342:2013
Taber Test (siehe Datenblatt)	3500	EN 13696
Rutsicherheit (EN 16165 Annex C)	Geringes Rutschrisiko	BS 7976-2
Konstruktion	Echtholzfurnier und Lamellenkern 3-Schicht	



Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

