


Arcade

Produktbeschreibung nach EN 1307



Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/8 "	
Musterung	ISO 2424	Schnittpol	
Färbemethode	Stückgefärbt Kontinue		
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 16 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	Endlos Garn Polyamid 6.6	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	10.5
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	7.0
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m ²	4700
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m ²	1540
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m ²	1200
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm ³	0.171
Noppenzahl	ISO 1763	/dm ²	1070
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	32 Objektbereich gewerblich - Normal	
Komfortklasse	EN 1307	LC 5	
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	28
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.05 0.10 0.30 0.50 0.70
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.125
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl - s1 (unverklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7DA50EA	



EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk



















DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20240703