



Essence .

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol	
Färbemethode		Solution Dyed	
Abmessungen		cm	400
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen Gewebe + Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	Polypropylen Gewebe	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	Endlos Garn Polyamid 6	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.2
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m ²	2140
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m ²	550
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m ²	310
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm ³	0.097
Noppenzahl	ISO 1763	/dm ²	1580
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 1	
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	ISO 10140	dB	28
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.00 0.05 0.10 0.25 0.50 0.55
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (verklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE	



DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20240704