

## KEMPERDUR AC Beschichtung



### Einsatzgebiete

- Als Beschichtung in Verbindung mit dem KEMPERDUR AC Füllstoff und KEMPERDUR AC (Komp. A) auf KEMPEROL AC Speed Abdichtung
- Bei Neubau und Instandsetzungen

### Merkmale

- Schnell härtend
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Umweltdeklariert nach gültigen internationalen Normen (EPD)
- 3-komponentig
- Hoher Verschleißschutz
- Harzbasis: PMMA
- Alkalibeständig

### Liefergrößen

10 kg Gebinde (Komponente A) in Verbindung mit KEMPEROL CP Katalysatorpulver (Komponente B; Zugabemenge siehe Tabelle Härtung) und 23 kg Sack KEMPERDUR AC Füllstoff.

### Lagerung

Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig. Mindestens haltbar siehe Gebindeetikett.

### Verbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes in Verbindung mit dem KEMPERDUR AC Füllstoff: mind. 4,0 kg/m<sup>2</sup>.

### Eigenschaften

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Form                      | Komp. A flüssig (lichtgrau)<br>Komp. B Pulver<br>Komp. C körnig (sandfarben) |
| Farbe                     | grau                                                                         |
| Verarbeitungszeit *       | ca. 20 min<br>(2% KEMPEROL CP Katalysatorpulver)                             |
| Regenfest nach*           | ca. 35 min                                                                   |
| Begehbar nach*            | ca. 35 min                                                                   |
| Ausgehärtet nach*         | ca. 35 min*                                                                  |
| Weiterbeschichtbar nach * | ca. 60 min                                                                   |

\* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

### Härtung

Die Aushärtung erfolgt mit KEMPEROL CP Katalysatorpulver. Die Zugabemenge richtet sich nach der Temperatur.

| Tabelle für 10 kg<br>KEMPERDUR AC Beschichtung |                                      |                              |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatur [°C]                                | KEMP. CP<br>Kat.Pulver-<br>Menge [g] | Topfzeit im<br>Gebinde [min] | Regenfest /<br>Fläche ausge-<br>härtet [min] |
| +5°C                                           | 400                                  | 35 min                       | 70 min                                       |
| +10°C                                          | 400                                  | 30 min                       | 60 min                                       |
| +20°C                                          | 200                                  | 20 min                       | 35 min                                       |
| +30°C                                          | 100                                  | 20 min                       | 30 min                                       |

### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von haftmindernden Stoffen sein und sind entsprechend vorzubereiten.

#### Voraussetzung für die Beschichtungsarbeit

Material 24h vor Gebrauch bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C akklimatisieren.

Bei Ausführung muss die Oberflächentemperatur 3 K über dem Taupunkt liegen.

Bei Unterschreitung des Taupunktes kann sich auf der zu bearbeitenden Oberfläche ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden (DIN 4108 - 5 Tab.1).

Bei Temperaturen über +25 °C empfiehlt es sich, das Material vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

KEMPERDUR AC (Komp. A) darf nur mit KEMPEROL CP Katalysatorpulver verwendet werden. Die Menge des Katalysatorpulvers muss der jeweiligen Materialtemperatur angepasst werden (siehe Tabelle Härtung).

KEMPEROL CP Katalysatorpulver Komponente B intensiv in KEMPERDUR AC Beschichtung Komponente A einmischen.

Bei Flächen über 3 % Neigung kann in KEMPERDUR AC Beschichtung KEMCO TX Stellmittel eingerührt werden. Das genaue Mischungsverhältnis kann dem technischen Merkblatt für KEMCO TX Stellmittel entnommen werden.

Zur Vermeidung von Mischfehlern wird die Mischung umgetopft und nochmals aufgerührt.

#### **Auftragen**

Die Beschichtung besteht aus KEMPERDUR AC Beschichtung, dem KEMPEROL CP Katalysatorpulver und dem KEMPERDUR AC Füllstoff. Weitere Hinweise zur Verarbeitung sind der Verarbeitungsanleitung zu entnehmen. Die noch frische KEMPERDUR AC Beschichtung muss direkt nach dem Auftragen mit einer Stachelwalze entlüftet werden. Bei klebfreier Oberfläche der Beschichtung wird nach ca. 60 Minuten KEMPERDUR AC-Finish aufgebracht.

Die Mischung wird mit einer Zahnkelle ca. 8 mm auf den vorbereiteten Untergrund vollflächig aufgezogen. Alternativ kann die Mischung mit einem Großflächenraker mit Dreieckzahnung (ca. 6,6 mm Zahnhöhe) vollflächig aufgezogen werden. Nach dem Auftragen ist die noch frische Beschichtung mit einer Stachelwalze zu entlüften.

In die noch flüssige KEMPERDUR AC Beschichtung wird je nach Ausführung KEMCO NQ 0408 Naturquarz oder KEMPERDUR CQ 0408 Colorquarz im Überschuss eingeworfen (ca. 4 kg/m<sup>2</sup>). Nach Aushärtung den Überschuss abkehren und mit KEMPERDUR AC-Finish farbig oder transparent versiegeln.

PMMA-Flächen müssen, wenn sie länger als 3 Tage offen liegen, mit KEMCO MEK Reinigungsmittel gereinigt werden.

#### **PSA**

Bei der Verarbeitung ist für ausreichend gute Belüftung zu sorgen. Die persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen. Wir empfehlen einen auf den Arbeitsplatz zugeschnittenen Hand- und Hautschutzplan. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit KEMCO MEK Reinigungsmittel.

#### **Anmerkung**

Beachten Sie folgende Technik Informationen:

- TI 22 - Verarbeitung von KEMPEROL/KEMPERDUR AC Produkten

#### **Wichtige Hinweise**

Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lagerung und Verarbeitung zu beachten. Bei der Verarbeitung sind die Merkblätter der BG-Chemie zu beachten.

Nutzbeläge unterliegen einer mechanischen Beanspruchung und bedürfen daher einer regelmäßigen Inspektion/Wartung. Je nach festgestelltem Abnutzungsgrad kann ein Nacharbeiten erforderlich sein.

#### **Entsorgung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Weitere Hinweise zur Entsorgung sind den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern, Abschnitt 13, zu entnehmen.

#### **GISCODE**

RMA10

#### **Allgemeine Hinweise**

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen.

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste Fassung ist auf [kemperol.de](http://kemperol.de) unter Medien > Downloads abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgegeben: Vellmar, 2025-02-17