

MDF P213 Grundierfolie

Anwendung

Die MDF P213 Grundierfolie lässt sich dank ihrer speziellen Imprägnierung und der dadurch entstandenen homogenen und offenen Oberfläche hervorragend lackieren. Geeignet für die Verwendung für nicht tragende Möbel-, Objekt und Innenausbauten. Reinigungsschliff vor dem Lackieren empfohlen

Technische Klasse

Im Trockenverfahren hergestellte Faserplatte mittlerer Dichte (Typ MDF, EN 622-5) zur nicht tragenden Verwendung im Trockenbereich.



Technische Produktdaten

Eigenschaften									Einheit	Norm
Dicke Material	8	10	12	16	19	22	25	30	mm	
Formaldehyd-Emission (ppm) E1	≤ 0.03	≤ 0.03	≤ 0.03	≤ 0.03	≤ 0.03	≤ 0.03	≤ 0.03	≤ 0.03	ppm	EN 717-1
Antibakteriell	true									

Toleranzen

Eigenschaften									Einheit	Norm
Dicke Material	8	10	12	16	19	22	25	30	mm	
Dicke Toleranz	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	± 0.3	mm	EN 324-1
Länge Toleranz	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	mm	DIN EN 14323
Breite Toleranz	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	mm	DIN EN 14323
Kantengeradheit	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	mm/m	EN 324-2
Rechtwinkligkeit	2	2	2	2	2	2	2	2	mm/m	EN 324-2

Technische Produktdaten

Eigenschaften		Einheit	Norm
Dicke Material	40	mm	
Formaldehyd-Emission (ppm) E1	≤ 0.03	ppm	EN 717-1
Antibakteriell	true		

Toleranzen

Eigenschaften		Einheit	Norm
Dicke Material	40	mm	
Dicke Toleranz	± 0.3	mm	EN 324-1
Länge Toleranz	± 5	mm	DIN EN 14323
Breite Toleranz	± 2.5	mm	DIN EN 14323
Kantengeradheit	1.5	mm/m	EN 324-2
Rechtwinkligkeit	2	mm/m	EN 324-2